

EURITE MIX 6

SCHEDA TECNICA

COMPOSIZIONE

Eurite sodico-potassica ad alto contenuto di alcali e minerali argillosi, per uso ceramico.

CARATTERISTICHE

Materiale fondente, particolarmente indicato per promuovere la greificazione degli impasti da gres smaltato. L'omogeneità del prodotto è garantita dal metodo di lavorazione e da rigorosi controlli di qualità.

ANALISI CHIMICA MEDIA*

Elementi	Peso (wt%)
SiO ₂	73,0
Al ₂ O ₃	14,8
Fe ₂ O ₃	0,8
TiO ₂	0,1
CaO	0,8
MgO	0,3
K ₂ O	5,4
Na ₂ O	1,9
S	< 0,1
P.F. (1100°C)	2,6

*Analisi determinata in crudo per XRF

ANALISI GRANULOMETRICA MEDIA*

Classe (mm)	Peso (wt%)
> 8,00	0
8,00 – 5,60	13
5,60 – 4,00	19
4,00 – 2,00	28
2,00 – 0,500	24
0,500 – 0,177	6
0,177 – 0,090	5
< 0,090	5

*Analisi determinata per setacciatura a secco

ANALISI MINERALOGICA MEDIA

Minerali	Peso (wt%)
Quarzo	37
K-feldspato	28
Plagioclasio	19
Illite	15
Carbonati	1

PROPRIETA' FISICHE

Umidità massima (wt%)	
	6

[Ed. 03/14]

EURIT S.r.l.

Località Buraccio, 6 - 57036 PORTO AZZURRO (Livorno) Italia
Tel. +39 0565 940 135 - Fax +39 0565 933 333
cap.soc. Euro 100.000 i.v - R.I. Livorno e P.IVA/C.F. IT-00206500498 - R.E.A. LI 54704
info@euritonline.com - www.euritonline.com

(Società soggetta alla direzione e coordinamento di Colorobbia Holding S.p.A. - Vinci - R.I. Firenze e P.IVA/C.F. IT-01847510482)